

ISO Fassadenfarbe Ölverstärkt



Produktbeschreibung



Iso Fassadenfarbe Ölverstärkt ist eine voll diffusionsfähige Fassadenfarbe auf Wasserbasis, die mit Trockenöl verstärkt wurde und Algizide gegen Oberflächenverschmutzung enthält. Iso Fassadenfarbe Ölverstärkt hat unglaublich gute Hafteigenschaften selbst auf Oberflächen mit geringer Haftkraft, wie auf alten Farb- und Kalkschichten. Iso Fassadenfarbe Ölverstärkt besteht aus Füllmaterialien und Pigmenten, die für eine sehr langsame Zersetzung und eine selbstreinigende Oberfläche sorgen. Iso Fassadenfarbe Ölverstärkt hat eine Haltbarkeit von bis zu 10 Jahren im Außenbereich, wenn sie ordnungsgemäß auf eine geeignete Oberfläche aufgebracht wird.

Anwendung



Iso Fassadenfarbe Ölverstärkt kann innen und außen als Fassadenfarbe auf mineralischen Oberflächen wie Beton, Putz, Ziegeln, Faserzement, Gasbeton, Kalksandstein usw. eingesetzt werden. Anwendung sowohl auf neuen wie auf alten Oberflächen, die zuvor schon gestrichen oder getüncht worden sind. Es ist wichtig, dass Schmutz, Grünbeläge, lose Farbreste mit einer harten Bürste oder einem Hochdruckreiniger gründlich beseitigt bzw. abgekratzt werden, bevor die Farbe aufgebracht wird. Vor der Anwendung sollte die Oberfläche auch gut trocken sein. Wir empfehlen einen Voranstrich mit ISO Fassadenfarbe Ölverstärkt. Fassadenfarbe Ölverstärkt mit ca. 10 - 20 % Wasser verdünnen, besonders bei sehr trockenen und saugenden Untergründen: Wir empfehlen zweimaligen Anstrich, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Empfehlung: Immer ein Probeanstrich vornehmen um die Verträglichkeit von Produkt und Oberfläche zu prüfen.

Technische Daten



Struktur: Ölverstärkte Fassadenfarbe auf Wasserbasis mit lichtbeständigen Pigmenten und wetterbeständigen Füllmaterialien. **Farben:** Sand, Hell Schiefer grau, Hell grau, Anthrazit, Hell gelb, Cream weiss Weiss
Verpackungsgrößen: 20 Liter **Glanz:** Matt mit Glanz 5 **Trockenzeit:** Ca. 1 - 2 Stunden bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte, Überstreichen nach ca. 3 Stunden. **Aufbringung:** Pinsel, Farbrolle und Spritzpistole (Düsengröße 0,018 - 0,027 Zoll). **Volumentrockenmasse:** Ca. 1,4 kg/Liter je nach Farbe. **VOC des Produkts:** Maximal 40 g/Liter (Kat A/c). **Deckkraft:** ca. 4 - 6 m²/Liter. **Verdünnung:** Mit Wasser **Reinigung:** Werkzeuge usw. in lauwarmem Seifenwasser reinigen. **Aufbewahrung:** Trocken und frostfrei, nicht erreichbar für Kinder.

Vorteile

Gute Haftkraft

Einsatz innen und außen

Bis zu 10 Jahre im Außenbereich, wenn die Farbe ordnungsgemäß auf eine geeignete Oberfläche aufgebracht wird.

Iso Paint Nordic A/S

Tvaervej 8
6640 Lunderskov
Denmark

Tlf +45 7633 3114
Fax +45 7633 3115

mail@isopaint.com
www.isopaint.com



ISO PAINT NORDIC A/S